



PIZ BERNINA
GEBÜRSTET

PIZ BERNINA

HEIMISCHE LÄRCHE
NATUR
GEBÜRSTET

ALPINE WANDPANEELLE

PROFILBRETT

LÄNGEN (M): 4,0 / 5,0 *

| ABMESSUNGEN (mm) | | | VERPACKUNG (Stück) | |
|------------------|----------|---------|--------------------|------------|
| STÄRKE | BREITE | | PAKETGRÖSSE | FOLIERT ZU |
| | Federmaß | Deckmaß | | |
| 19 | 146 | 138 | 280 | 5 |
| 19 | 176 | 168 | 210 | 5 |
| 19 | 196 | 188 | 210 | 5 |
| 24 | 145 | 130 | 210 | 4 |
| 24 | 175 | 160 | 210 | 4 |
| 24 | 195 | 180 | 224 | 4 |

| | |
|-----------------------|--|
| PROFIL | 19 mm = C 01 Rückseite Entlastungsschnitte 24 mm = C 02 Rückseite Entlastungsschnitte |
| DOPPELENDPROFILIERUNG | Ja |
| QUALITÄT | natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3) |
| ZERTIFIKATE | PEFC |
| FEUCHTIGKEIT | kd 13% +/- 2 |
| GEWICHT | 620 kg/m ³ |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | gebürstet |
| HOBELUNG | schöne Seite |
| VERWENDUNG | Innen- und Außenbereich |
| MODIFIKATION | natur |

VORTEIL:

Vierseitige Profilierung ermöglicht eine schnelle Montage mit geringem Verschnitt.

STAND FRÜHLING 2024

*nach Verfügbarkeit, Andere Dimensionen sowie Rohware sind auf Anfrage möglich.



MAREINER

DESIGNPLATTE

3-SCHICHTIG

LÄNGE (M): 3,96

| ABMESSUNGEN (mm) | | VERPACKUNG (Stück) |
|------------------|-------------|--------------------|
| STÄRKE | BREITE | PAKETGRÖSSE |
| 20 | 1220 / 2000 | 20 |

| | |
|--------------------|---|
| QUALITÄT | <ul style="list-style-type: none">• Sichtseite / Nicht-Sicht-Seite• Riss- und Fugenfrei• gesunde, festverwachsene Äste erlaubt• ausfüllen/ausbessern von Astaurissen und Rissen zulässig• Leichter Buchs erlaubt• 10% der Platte dürfen gestoppelt und ausgebessert sein• Verfärbung und Pilzbefall nicht zulässig• Keine Astanhäufung |
| DECKLAGE | Lärche Stärke 5,0 mm |
| MITTELAGEN | Lärche natur Stärke 10,0 mm |
| RÜCKLAGE | Lärche Stärke 5,0 mm Nicht-Sicht (geschlossen) |
| DECKLAMELLENBREITE | 137 mm |
| FEUCHTIGKEIT | kd 8% +/- 2 ab Werk |
| EMISSIONSKLASSE | E1, Formaldehydwert lt. ÖNORM EN 13986 Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm |
| VERLEIMUNG | Melamin - Harnstoff System Verleimung: nach EN 13354 SWP/3 (kochwasserfeste Verleimung) |
| GEWICHT | ca. 600 kg/m ³ ca. 13,8 kg/m ² |
| VERWENDUNG | Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4 |
| INFO | Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten: <ul style="list-style-type: none">• Dreischichtige Massivholzplatten bestehen aus massivem Holz• Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten• Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug.• Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen.• Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler |



MAREINER

STAND FRÜHLING 2024

WWW.MAREINER.COM