



MAREINER

STAND FRÜHLING 2024

WWW.MAREINER.COM



ZERMATT
GRIS

ZERMATT GRIS

ORIGINALES ALTHOLZ
FICHTE / TANNE / KIEFER
SONNENVERBRANNT GRAU

ALPINE WANDPANEELLE

PROFILBRETT VERLEGEFERTIG

LÄNGEN (M): 1,0 - 3,0 (fallende Längen)

ABMESSUNGEN (mm)			
STÄRKE	BREITE		VERPACKUNG
	Federmaß	Deckmaß	
18	107-217mm in ganzen Zentimeter- schritten	+8mm auf das je- weilige Federmaß	gebündelt zu je 5 Lagen; faire Längenverteilung im Bund

HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
PROFILIERUNG	vierseitig
NORM	CE EN 14915
FEUCHTIGKEIT	kd 8% +/- 2
GEWICHT	ca. 12 kg/m ²
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	gebürstet
VERWENDUNG	Innen- und Außenbereich
MODIFIKATION	original sonnenverbrannt, grau

VORTEIL:

Vierseitige Profilierung ermöglicht eine schnelle Montage mit geringem Verschnitt.

MASSIV BRETTER

ORIGINAL SONNENVERBRANNT BRETTER
MIT DETEKTOR ENTNAGELT, BESÄUMT, RÜCKSEITE GEHOBELT

LÄNGEN (M): 1,5 - 4,0 (4+ auf Anfrage)

ABMESSUNGEN (mm)		
STÄRKE	BREITE	VERPACKUNG
20	100-250mm	in Meterschritten sortiert, gelattet & Paketweise gebunden

HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
FEUCHTIGKEIT	kd 12% +/- 2
GEWICHT	ca. 500 kg/m ³
MODIFIKATION	original sonnenverbrannt, grau

STAND FRÜHLING 2024

*nach Verfügbarkeit, Andere Dimensionen sowie Rohware sind auf Anfrage möglich.



MAREINER

DESIGNPLATTE

3-SCHICHTIG

LÄNGE (M): 2,0 - 4,0

ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)
STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE
20	1220	20

QUALITÄT	<ul style="list-style-type: none">• Sichtseite / Nicht-Sicht-Seite• Riss- und Fugenfrei• gesunde, festverwachsene Äste erlaubt• ausfüllen/ausbessern von Astaurissen und Rissen zulässig• Leichter Buchs erlaubt• 10% der Platte dürfen gestoppelt und ausgebessert sein• Verfärbung und Pilzbefall nicht zulässig• Keine Astanhäufung
DECKLAGE	Original Altholz, sonnenverbrannt, grau Stärke 6,8 mm
MITTELAGEN	Fichte natur Stärke 6,8 mm
RÜCKLAGE	Fichte natur Stärke 6,8 mm Nicht-Sicht (geschlossen)
DECKLAMELLENBREITE	fallend bis 20cm
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2 ab Werk
EMISSIONSKLASSE	E1, Formaldehydwert lt. ÖNORM EN 13986 Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff System Verleimung: nach EN 13354 SWP/3 (kochwasserfeste Verleimung)
GEWICHT	ca. 10 kg/m ²
VERWENDUNG	Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4
INFO	Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten: <ul style="list-style-type: none">• Dreischichtige Massivholzplatten bestehen aus massivem Holz• Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten• Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug.• Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen.• Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler